

Nome commerciale : <b>DUNA SCURA</b>		
Clasificación : <b>ARENARIA DA COLLEZIONE</b>		UNE-EN 1469:2005
<b>Distributore per l'Italia :</b>		
3 P.P.P. srl Lavorazione tufo e pietra da taglio P.IVA 00946390788 Via Scalo 87036 Rende ( CS ) 0984-446339 / <a href="mailto:info@3ppp.it">info@3ppp.it</a>		
<b>Sito internet: <a href="http://www.3ppp.it">www.3ppp.it</a></b>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<b>Valori medi</b>	<b>Metodo di prova</b>
Reazione al fuoco	Classe A1	S.za P:va 96/603/ec
Resistenza alla flessione	Valore atteso più basso: 4.5 MPA Valore medio : 6.1 MPA Deviazione standard : 0.9	UNE-EN 12372:1999
Resistenza all' ancoraggio	17410 N (diametro 6mm)	UNE-EN 13364-2002
Resistenza al gelo	48 cicli	UNE-EN 12371:2010
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	UNE- EN 12524:2000
Resistenza allo shok termico	NPD	UNE-EN 14066:2003
Densità apparente	Da 2.330 a 2.380 kg/mc	EN 1936:2007

## Descrizione

Il materiale si presenta come arenaria di color sabbia, a pori molto chiusi senza striature e venature.

La sua elevata resistenza al gelo, all'abrasione e resistenza allo scivolamento, lo rendono adatto per qualsiasi impiego sia esterno che interno.

Il suo colore e le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a progetti di recupero, restauro di fabbricati privati e del patrimonio artistico monumentale.